

1 - DESCRIEREA PRODUSULUI:

Poxilina® 10 minute - chit bicomponent



2 - PROPRIETĂȚI GENERALE:

a) Pe componente neamestecate (nepolimerizate):

Componenta "A":

Aspect: Pastă omogenă.

Culoare: Verde măsliniu.

Densitate (25 +/-2 °C): 1,77 +/-0,03 g/cm³.

Componenta "B":

Aspect: Pastă omogenă.

Culoare: Gri deschis.

Densitate (25 +/-2 °C): 1,87 +/-0,05 g/cm³.

b) Utilizat (aplicat):

Timpe de prelucrabilitate: 5,0 +/- 2,5 min.

Viteza de întărire: ≤ 10 min. +/- 2,5.

Duritate SHORE D după 1 oră: ≥ 50 unități.

Duritate SHORE D după 24 ore: ≥ 70 unități.

b) Componente amestecate (adeziv polimerizat):

Densitate (25 +/-2 °C): 1,83 +/-0,03 g/cm³.

Rezistența la forfecarea lipiturii pe:

Oțel și fontă: ≥ 80 daN/cm².

Aluminiu: ≥ 45 daN/cm².

Bronz / Alamă: ≥ 30 daN/cm².

Cupru: ≥ 35 daN/cm².

Metal galvanizat: ≥ 30 daN/cm².

Lemn de rășinoase: ≥ 20 daN/cm².

3 - DOMENIUL DE APLICARE:

Caracteristici:

- Adeziv cu caracteristici excelente pentru etanșarea și umplerea părților lipsă ale diverselor materiale;
- Se aplică la rece, cu ușurința unei plastiline, întărindu-se precum un metal;
- După o oră poate fi prelucrat mecanic prin: pilire, tăiere, găurire;
- Nu se contractă și nu se dilată. Este un bun izolator electric. Nu conține solvenți. Se poate aplica în straturi de orice grosime. Are o bună rezistență chimică;
- Nu se degradează și nu se corodează în timp. Are o bună rezistență la temperatură până la 120° C . Nu este afectat de frig și apă.

Utilizat pentru:

- Repararea și etanșarea: țevilor, canalizațiilor, instalațiilor, lavoarelor, rezervoarelor de combustibil, blaturilor de bucătărie, etc.
- Se poate utiliza pentru modelaj artistic, hobby, etc.

A nu se utiliza la repararea țevilor instalațiilor de gaze combustibile.

Nu lipește polietilena, polipropilena și teflon® - ul.

Teflon® este marcă înregistrată de Dupont Corp.

4 - CUM SE FOLOSEȘTE:

- 1 – Asigurați-vă că suprafețele pe care se aplică sunt curate, uscate, fără urme de grăsimi și oxizi;
- 2 – Tăiați cantitatea necesară. Componentele "A" și "B" se prezintă suprapuse ambalate într-o folie de aluminiu comună;
- 3 – Restul neutilizat, se poate păstra bine împachetat pentru utilizări viitoare;
- 4 – Se frământă cu mâna timp de 2 minute până se obține o culoare uniformă;
- 5 – Se aplică ca o plastilină pe suprafața ce urmează a fi reparată / completată;
- 6 – Chitul se întărește în 10 minute de la începerea amestecării prin frământare. Pentru a permite întărirea, nu supuneți ansamblul la eforturi mai devreme de 1 oră.

Pentru informații suplimentare contactați-ne la: tel.: **0800.80.POXI (7694)** – apel gratuit din orice rețea,
e-mail: office@rupeco.com.ro

7 – După utilizare, spălați-vă imediat pe mâini cu apă caldă și săpun din abundență.

5 - PREZENTARE:

Cutiute de 70 și 250 g.

6 - PRECAUȚII:

a) de depozitare:

Se păstrează în loc uscat și rece.

Valabilitate:

48 de luni.

b) de utilizare:

Poate cauza iritații prin contactul prelungit cu pielea, în acest caz utilizați mănuși. Dacă se lucrează fără mănuși, spălați-vă imediat pe mâini cu apă caldă și săpun din abundență. Evitați contactul cu ochii, poate cauza iritații. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați-vă imediat cu apă caldă din abundență. Dacă după spălare iritația persistă, consultați un medic.

Conține rășină epoxi și amină terțiară.

Nu înghițiți. Păstrați produsul într-un loc ferit de accesul copiilor.

c) de toxicitate:

Xi –Iritant. Consultați fisa de securitate.

Datele cuprinse în această fișă tehnică sunt oferite cu bună credință și, la momentul publicării, declarațiile și informațiile de aici sunt corecte și fiabile. Exemplele de utilizări și aplicații date se bazează pe teste de laborator.

Posibilele variații în rezultatul utilizării produsului pot apărea din cauza diferențelor dintre condițiile de aplicare, de mediu și de întărire.

Prin urmare, nu ne facem responsabili pentru niciun fel de daune, prejudicii sau pierderi cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Măsurile de securitate și datele de toxicitate indicate mai sus pot fi completate cu altele, nedecarate în acest înscris. În funcție de utilizarea căreia îi va fi destinat produsul se pot lua măsuri suplimentare de securitate.

Fenedur S.A
ADMINISTRAȚIA
Adresa: 18 de Julio 1117. Piso 2^o
CP.: 11.100
Oraș: Montevideo
Țara: Republica Oriental del Uruguay

RUPECO S.R.L.
Adresa: str. Thomas Masaryk, nr.27D, 1
sector 2
Cod poștal: 020984
Oraș: București
Țara: România

Pentru informații suplimentare contactați-ne la: tel.: **0800.80.POXI (7694)** – apel gratuit din orice rețea,
e-mail: office@rupeco.com.ro